

## REVESTIDAN SATE ACRILICO

Revestimento acrílico de altas prestações para decoração e proteção de fachadas



ETE 18/1016

### Cores:

 <b>Cores suaves</b> 25Kg - 720067	 <b>Branco</b> 25Kg - 720201	 <b>Cores médias</b> 25Kg - 720040	 <b>Outras cores NCS</b> 25Kg - 720228
 <b>Osso</b> 25Kg - 720202	 <b>Terra</b> 25Kg - 720203	 <b>Tijolo</b> 25Kg - 720204	 <b>Tijolo escuro</b> 25Kg - 720205
 <b>Marfim escuro</b> 25Kg - 720206	 <b>Calcário</b> 25Kg - 720207	 <b>Marron</b> 25Kg - 720208	 <b>Areia</b> 25Kg - 720209
 <b>Baunilha</b> 25Kg - 720210	 <b>Beje</b> 25Kg - 720211	 <b>Telha</b> 25Kg - 720212	 <b>Rosa</b> 25Kg - 720213
 <b>Óxido</b> 25Kg - 720214	 <b>Verde água</b> 25Kg - 720215	 <b>Verde folha</b> 25Kg - 720216	 <b>Cinza pérola</b> 25Kg - 720217
 <b>Cinza médio</b> 25Kg - 720218	 <b>Creme</b> 25Kg - 720219	 <b>Siena</b> 25Kg - 720220	 <b>Rosa suave</b> 25Kg - 720221
 <b>Óxido suave</b> 25Kg - 720222	 <b>Cinza escuro</b> 25Kg - 720223	 <b>Sombra</b> 25Kg - 720224	 <b>Cinza esverdeado</b> 25Kg - 720225
 <b>Cinza azulado</b> 25Kg - 720226			

Revestimento à base de dispersões de copolímeros acrílicos e cargas inorgânicas de diferente granulometria, para impermeabilização e decoração de fachadas. Elevada elasticidade, adequado como acabamento decorativo em sistemas DANOTHERM® SATE.

## Apresentação

- Cor: Branco
- Peso (kg): 25
- Rendimento (kg/m<sup>2</sup>): 2 - 3
- Código de produto: 720201

## Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Aderência sobre betão (N/mm <sup>2</sup> )	> 1.5	-
Condutividade térmica declarada (W/mK)	0,83 - 0,93	EN 15824
Permeabilidade ao vapor de água	Sd (≥0.14 y <1.4 m) (Media)	EN-15824
Reação ao fogo	A2-S1, d0	-
Viscosidade (cps)	40000 ± 10000	-

## Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1.8	-

## Informação ambiental

Conceito	Valor	Norma
Conteúdo máximo de COV's (g/L)	13	-

## Campo de aplicação

- Revestimento decorativo e proteção de todo o tipo de fachadas.

## Vantagens e benefícios

- Acabamentos texturados, em exteriores e interiores.
- Alta resistência ao envelhecimento.
- Alta resistência à água e ao esfregar.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Fácil aplicação.
- Elevada aderência.
- Estabilidade de cor, elevada brancura não amarelece.
- Elevada dureza.
- Elevada deformabilidade.
- Impermeável à água da chuva.

- Não inflamável.
- Permeável ao vapor de água.
- Efeito biocida. (Antifúngico)

## Suporte

- Sistemas ETICS, rebocos cimentícios (sobre REVESTIDAN® SATE Fondo).
- O pré-tratamento do suporte é fundamental para garantir perfeita aderência e planimetria.

## Modo de Aplicação

- O suporte deverá estar perfeitamente endurecido, resistente e limpo, sem poeiras ou gorduras e com o primário REVESTIDAN® SATE Fondo aplicado.
- Eliminar as partes degradadas ou em mau estado. Quando aplicado sobre revestimentos antigos, deverá assegurar-se o bom estado e perfeita aderência do suporte.
- Produto pronto aplicar. Misturar adequadamente o produto antes da utilização. Para aplicação manual com talocha pode adicionar-se um máximo de 0,25 litros de água por balde de 25 kg. Para aplicação com pistola pode adicionar-se um máximo de 1 litro de água por balde de 25 kg.
- Aplicar com talocha metálica de baixo para cima, apertando o material de forma a regularizar e nivelar a camada.
- Quando a consistência do material seja a adequada, executar o acabamento com talocha plástica lisa.
- Projetável com pistola.

## Precauções

- Em caso de salpicos nos olhos, lavar com água abundante e, se necessário, dirigir-se a um centro médico. Para informações mais detalhadas consultar a ficha de segurança do produto.
- Limpar de imediato as ferramentas com água. Em caso de restos sólidos de sujidade recomenda-se raspar.
- Proteger as arestas da penetração da água da chuva.
- Adequar a aplicação à extensão das superfícies a revestir, evitando juntas no mesmo plano de trabalho. É recomendado efetuar esquartelamentos com 10-15 m<sup>2</sup> utilizando fita de pintor.
- Não aplicar com sol direto, chuva, em suportes gelados, molhados ou com humidade relativa superior a 85%.
- Não misturar lotes distintos no mesmo pano, sendo recomendado utilizar o mesmo lote para toda a obra.
- Não aplicar sobre rebocos de cal, resinas ou vernizes e pinturas à base de silicatos.
- Os suportes rebocados com argamassa de cimento necessitam de uma estabilidade mínima de 4 semanas antes da aplicação do REVESTIDAN® SATE Fondo.

## Manuseamento, armazenamento e conservação

- Manter os recipientes hermeticamente fechados e não expostos a temperaturas extremas.
- Armazenar o produto em locais frescos e secos por um período máximo de 24 meses.

## Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o

conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**

Document generated on 17/10/2024